

BARNIZ CATALIZADO

DESCRIPCIÓN

Nombre comercial: Barniz Catalizado

Descripción del producto: Barniz bicomponente de alta resistencia química y mecánica. Proporciona un acabado duradero y brillante para superficies de madera.

Uso recomendado: Uso interior. Ideal para muebles, puertas, gabinetes y otras superficies de madera.



Presentación	Volumen neto	Peso neto (lb)	Peso neto (kg)
1/4 galón	0.946 L	2.25 lb	1.02 kg
1 galón	3.785 L	9.00 lb	4.08 kg
Cubeta (5 gal)	18.925 L	45.00 lb	20.40 kg

RETOQUES Y REPINTES

- **Inflamabilidad:** Producto inflamable. Manténgase alejado del fuego, chispas o altas temperaturas.
- **Tóxico/inhalación:** Utilizar en áreas bien ventiladas. Evitar inhalación prolongada de vapores.
- **Contacto con piel/ojos:** En caso de contacto, lavar con abundante agua. Consultar a un médico si hay irritación.
- **Uso de EPP:** Guantes, gafas de seguridad y mascarilla para solventes.
- **Manejo y almacenamiento seguro:** Almacenar en lugar seco, entre 10 °C y 35 °C, fuera del alcance de niños y animales.

BARNIZ CATALIZADO

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

Asegúrese de que la madera esté seca, limpia y libre de contaminantes. Realice una prueba previa si es necesario.

Modo de aplicación:

- **Pistola de gravedad:** boquilla 1.5–1.7 mm | presión: 30–35 psi
- **Pistola de succión:** boquilla 1.7–1.8 mm | presión: 30–35 psi
- **Airless:** boquilla 0.009–0.011 | presión: 30–50 psi
- También puede aplicarse con “muñeca” o brocha si es deseado.

Dilución recomendada:

Listo para usar con catalizador (2:1 con endurecedor)

Secado entre capas / secado final:

- Libre de polvo: 10–15 minutos
- Entre capas: 15–20 minutos
- Para lijado: 35–45 minutos
- Secado total: 72 horas

Recomendaciones para mejores resultados:

- Lijar entre capas con lija #220 y #320.
- No aplicar en superficies calientes, con alta humedad o al sol directo.
- Ventilar el área de aplicación y evitar fuentes de ignición.

COMPOSICIÓN QUÍMICA (APROXIMADA)

Aplicación: 2 a 3 manos uniformes con pistola HVLP o convencional, boquilla 1.3 – 1.4 mm, dejando 5 a 10 min entre manos.

BARNIZ CATALIZADO

RECOMENDACIONES GENERALES

- **Fabricante:** PINTURAS SEGA S.A.
- **Dirección:** Km 22 Carretera al Pacífico, lote 274 Covinta, Guatemala, Centro América
- **Teléfono de emergencia:** (502) 6629-7878 / 6629-7880
- **Registro sanitario o lote:** Consultar etiqueta del envase
- **Fecha de fabricación / vencimiento:** Vida útil de 6 meses desde la fabricación
- **País de origen:** Guatemala
- **Normas técnicas cumplidas:** No especificado

IDENTIFICADORES VISUALES

Pictogramas de seguridad ☠ Inhalación ⚠ Inflamable ⚠ Irritante

Color del producto: Según especificación (blanco, gris, negro, transparente, mate, color,



Pinturas
SEGA
¡PINTAMOS TODO!