

SELLADOR CONDENSADO

DESCRIPCIÓN

Nombre comercial: Sellador Condensado
(Laca Nitrocelulósica)

Descripción del producto: Sellador monocomponente de alta viscosidad, color ámbar, con alto contenido de no volátiles. Proporciona excelente rendimiento, fácil lijado y acabado semi-brillante.

Uso recomendado: Uso interior. Ideal para muebles, puertas, gabinetes y otras superficies de madera.



Presentación	Volumen neto	Peso neto (lb)	Peso neto (kg)
1/4 galón	0.946 L	2.10 lb	0.95 kg
1 galón	3.785 L	8.40 lb	3.81 kg
Cubeta (5 gal)	18.925 L	42.00 lb	19.05 kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Inflamabilidad: Producto inflamable. Manténgase alejado del fuego, chispas o altas temperaturas.

Tóxico/inhalación: Utilizar en áreas bien ventiladas. Evitar inhalación prolongada de vapores.

Contacto con piel/ojos: En caso de contacto, lavar con abundante agua. Consultar a un médico si hay irritación.

Uso de EPP: Guantes, gafas de seguridad y mascarilla para solventes.

Manejo y almacenamiento seguro: Almacenar en lugar seco, entre 10 °C y 35 °C, fuera del alcance de niños y animales.

- No aplicar en superficies calientes, con alta humedad (superior al 85 %), ni bajo sol directo.
- Evitar fuentes de ignición y ventilar bien el área.

SELLADOR CONDENSADO

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

Asegúrese de que la madera esté seca, limpia y libre de grasa, aceite, cera o contaminantes. Se recomienda realizar una prueba previa para verificar la humedad y evitar efectos indeseados como 'nubeado'.

Modo de aplicación:

- **Pistola de gravedad:** boquilla 1.5–1.7 mm | presión: 30–35 psi
- **Pistola de succión:** boquilla 1.7–1.8 mm | presión: 30–35 psi
- **Airless:** boquilla 0.009–0.011 | presión: 30–50 psi
- También puede aplicarse con "muñeca" (según técnica artesanal).

Dilución recomendada:

Diluir en proporción 1:3 con Thinner para Laca. Agregar el diluyente lentamente para evitar grumos.

Secado entre capas / secado final:

- Libre de polvo: 10–15 minutos
- Entre capas: 15–20 minutos
- Para lijado: 35–45 minutos
- Secado total: 72 horas

Recomendaciones para mejores resultados:

- Lijar entre capas con lija #220 y #320.
- No aplicar en superficies calientes, con alta humedad (superior al 85 %), ni bajo sol directo.
- Evitar fuentes de ignición y ventilar bien el área.

COMPOSICIÓN QUÍMICA (APROXIMADA)

Ingredientes activos: Resina de nitrocelulosa

Solventes: Base solvente (Thinner para laca)

SELLADOR CONDENSADO

Información legal

- **Fabricante:** PINTURAS SEGA S.A.
- **Dirección:** Km 22 Carretera al Pacífico, lote 274 Covinta, Guatemala, Centro América
- **Teléfono de emergencia:** (502) 6629-7878 / 6629-7880
- **Registro sanitario o lote:** Consultar etiqueta del envase
- **Fecha de fabricación / vencimiento:** Vida útil de 6 meses desde la fabricación
- **País de origen:** Guatemala
- **Normas técnicas cumplidas:** No especificado

IDENTIFICADORES VISUALES

Pictogramas de seguridad  Inhalación  Inflamable  Irritante

Color del producto: Ámbar

Código de color (si aplica): No especificado



**Pinturas
SEGA**
¡PINTAMOS TODO!